

# STONE CHIP PROTECTION

CF Антигравийное покрытие

**Описание**

Антигравийное покрытие на основе синтетических смол для защиты днища и нижней части кузова автомобиля. После сушки в течение 30-40 мин покрытие может быть загрунтовано или окрашено в любой цвет.

Покрытие обладает прекрасной стойкостью к истиранию и коррозии, а также твердостью. Кроме того, покрытие обладает виброгасящими и шумоизолирующими свойствами.

Антигравийное покрытие поставляется в готовом к нанесению виде, легко и быстро наносится.

**Область применения:**

- для обработки кузовов легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

**Продукты**

**5-600-1000**                      Антигравийное покрытие черное, 1 кг

**5-601-1000**                      Антигравийное покрытие серое, 1 кг

**Свойства**

- Поставляется в евробаллоне – всегда готов к нанесению
- Образует стойкое к истиранию и агрессивным веществам прочное покрытие
- Обладает виброгасящими и шумоизолирующими свойствами.

**Подложки**

Старые/заводские лакокрасочные покрытия, загрунтованные металлические детали, различные металлические поверхности.








# STONE CHIP PROTECTION

CF Антигравийное покрытие


## ПОДГОТОВКА

- Поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от смазки и масел
- Тщательно очистить поверхность с применением C.A.R.FIT Очистителя силикона. Не давать жидкости высыхать на поверхности детали. Удалять избыток жидкости чистой тканью.

## НАНЕСЕНИЕ

	Тщательно встряхнуть перед применением
 <b>Добавление растворителя</b>	Не требуется Готово к нанесению
	Готов к нанесению
<b>VOC</b>	350 – 360 г/л [ 2004/42/ПВ(е)(840)]
 <b>Входное давление</b>	3 – 4 бар
  <b>Нанесение</b>	150 – 200 мкм/слой 1 – 2 слоя Наносить покрытие с расстояния 15 – 25 см.
<b>Теоретическая крывающая способность</b>	5 – 7 м <sup>2</sup> /кг
 <b>Межслойная выдержка, 20°C</b>	Прим. 5–10 минут

## ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА

 <b>Сушка на «отлип»:</b>  - при 10°C: 2 часа - при 20°C: 1.5 часа - при 30°C: 1 час	 <b>Нанесение последующих покрытий:</b>  - при 10°C: через 1.5 часа после нанесения покрытия - при 20°C: через 1 час после нанесения покрытия - при 30°C: через 45 минут после нанесения покрытия
---	--

# STONE CHIP PROTECTION

CF Антигравийное покрытие

## Примечания

- Не наносить покрытие на поверхность, подвергшуюся коррозии
- Избегать каких-либо механических воздействий на обработанную поверхность в течение 24-х часов после нанесения (например, мойка машин)
- В случае нанесения непосредственно на металл, для улучшения защиты от коррозии поверхность необходимо предварительно обработать подходящим противокоррозионным грунтом
- Только для профессионального применения! Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

## Очистка оборудования

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для мойки. Старое покрытие удалять механическим путем.

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(г/л)	
5-600-1000	1 кг	1	1400	черный
5-601-1000	1 кг	1	1400	серый

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доля сухого остатка, %	74
Условия хранения	Хранить в вентилируемом помещении при температуре +5...+30°C вдали от прямых солнечных лучей

## Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке упаковки.