



BRULEX

2K-HS Прозрачный лак «Люкс»



- ☐ легкое применение в разных условиях
- ☐ универсальный 2K-HS-прозрачный лак для частичной или полной окраски
- ☐ годится для воздушной сушки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- 2-слойное нанесение методом распыления либо 1,5-слойное нанесение без добавления разбавителя
- соотношение 2:1 со всеми отвердителями Brulex 2K-MS Harter
- возможна ускоренная сушка под воздействием тепла
- воздушная сушка в течение ночи/20 °C



2K-MS Прозрачный лак «Люкс»

ПРИМЕНЕНИЕ:

Частичная окраска

ПОДЛОЖКА:

– база Brulex

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:




Необходимо производить предварительную обработку! см. Лакокрасочную систему **Brulex S1**.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



Если не предписано законом использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.



2:1 со всеми отвердителями
Brulex 2K-MS Harter
Время жизни 2ч/20 °C




Готов к нанесению



1.3 - 1.4мм
2-2.5 бар
1,5 = 50 - 60 микрон



1.5 - 1.7мм
4 бар
1,5 = 50 - 60 микрон



10 мин/20 °C
окончательная выдержка



Воздушная сушка в течении ночи/20 °C
или 30 мин/60 °C температура панели



Коротковолновый излучатель 8-12 мин
Средневолновый 12-14 мин
(см. Лакокрасочную систему **Brulex S7.4**)



2K-MS Прозрачный лак «Люкс»

ПРИМЕНЕНИЕ:

Полная окраска

ПОДЛОЖКА:

– база Brulex

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:




Необходимо производить предварительную обработку! см. Лакокрасочную систему **Brulex S1**.


ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



Если не предписано законом использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.



2:1 со всеми отвердителями
Brulex 2K-MS Harter
Время жизни 2ч/20 °C




Добавить 10-15% разбавителя
Brulex 2K-Verdunnung
18 c/DIN 4 мм/20 °C
45 c/ISO 4 мм/20 °C



1.3 – 1.4 мм
2-2.5 бар
2 = 50 – 60 микрон



1.5 – 1.7 мм
2-2.5 бар
2 = 50 – 60 микрон



10 – 15 мин/20 °C
Промежуточная и окончательная выдержки



Воздушная сушка в течение
ночи/20 °C или 30 мин/60 °C
температура панели



Коротковолновый излучатель 8 -12 мин
Средневолновый 12 -14 мин
(см. Лакокрасочную систему **Brulex S7.4**)