

Грунт-наполнитель Smart Magic Prime

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА СВОЙСТВА

Двухкомпонентный акриловый грунт наполнитель с очень высоким содержанием сухого остатка, может использоваться в нескольких вариантах:

- Толстослойный наполнитель для локального ремонта при смешивании 5:1 без разбавителя;
- Грунт-выравниватель 5:1+10% разбавителя;
- Грунт изолятор 5:1+20% разбавителя;
- Грунт мокрый-по-мокрому: грунт + конвертер + отвердитель + разбавитель = 100:20:30+22,5

Превосходная наполняемость и перекрытие;

Отличные выравнивающие свойства;

Возможна воздушная, сушка в ОСК или инфракрасная сушка;

Легко шлифуется;

Доступен в цветах : Серый , Черный, Белый.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

Для достижения наилучшего результата очень важна хорошо подготовить поверхность. Обезжирить поверхность (с помощью очистителей). Отшлифовать поверхность :

- Оригинальная сухая краска: мокрое шлифование Р320 или сухое шлифование Р280;
- Голый металл (мягкая сталь): отшлифовать абразивом Р180;
- Стеклопластики, углепластики, стекловолокно, полиэфирные шпатлевки: сухое шлифование абразивом Р240;

- Перед нанесением грунта поверхность еще раз слегка очистить обезжиривателями и высушить;

Тел 8(495)981-92-12 сайт: www.servicesmart.ru

Подготовка поверхности перед нанесение мокрый-по-мокрому:

- Шлифмашинка: P400 – P500,
- Ручное шлифование: P500 – P600,
- * Катафорез с предварительным шлифованием.
- * Возможность перекрытия при 20с° через 30 – 40 минут.

+				
 Пропорции смешивания	Грунт наполнитель	Грунт выравниватель	Грунт изолятор	Грунт мокрый по мокрому
Грунт Magic Prime	100 %	100 %	100 %	100%
Конвертер wet on wet	-	-	-	20%
Отвердитель Magic	20 %	20 %	20 %	25%
Разбавитель универсальный	—	10 %	20 %	15%
 Жизнеспособность при 20°C	30 мин	60 мин	90 мин	90 мин
 Количество слоев	2	2	2	½ + 1
 Сопло	1,6 - 1,8 мм	1,6 - 1,8 мм	1,4 - 1,6 мм	1,2 мм
Давление воздуха	2-2,5 бар	1,8-2,2 бар	1,8-2,2 бар	1,8-2,2 бар
Межслойная выдержка	5-10 мин	5-10 мин	5-10 мин	5-10 мин
Толщина сухой пленки	160 µm	120 µm	70 µm	40 µm
 Сушка на воздухе 20 °C	4 часа	3 часа	2 часа	30 - 40 мин
Сушка в камере 60°C	30 мин	25 мин	20 мин	10 мин
 Инфракрасная сушка средние волны	15 мин	15 мин	15 мин	5 мин

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках